

## ARTISIL PASTE 40

### Il silicone in pasta che modelli come vuoi ✂

**ARTISIL PASTE 40** è un silicone in pasta veloce e facilissimo da usare: lo lavori con le mani e lo applichi direttamente sul modello. Ha una viscosità medio-bassa, in grado di penetrare ovunque e con una riproduzione di alta definizione.

Ideale per: gioielli, candele, modellismo, fai da te e progetti creativi.

#### Caratteristiche

- Rapporto d'uso: 1/1
- Tempo di modellazione a  $23 \pm 2^\circ\text{C}$ : ca. 2 min
- Tempo di indurimento a  $23 \pm 2^\circ\text{C}$ : ca. 30 min (a questo punto puoi staccarlo dal tuo oggetto)
- Durezza: 40 sh
- Zero bolle, non appiccica, non cola
- Colore dopo la miscela: colore azzurro tiffany

**Grazie alla formula con catalizzatore al platino la gomma risulta atossica, inodore e sicura.**

#### Come si usa

1. Dosare la quantità di necessaria **ARTISIL PASTE 40** Parte A e metterla in un recipiente.
2. Aggiungere la relativa quantità di **ARTISIL PASTE 40** Parte B nel medesimo recipiente.
3. Miscelare con le mani le due paste per 30 sec. sino alla completa omogeneizzazione; la presenza di striature bianche o color tiffany sono segno di una miscelazione non completa.
4. Una volta completata la miscelazione sarà possibile stendere il silicone sul modello da copiare.
5. Essendo una pasta non necessita la presenza di una cassetta di contenimento, è possibile applicare direttamente sul modello. Stendere bene il silicone per evitare bolle d'aria.

#### ATTENZIONE:

**NON usare mai la stessa mano o lo stesso strumento per prelevare Parte A e Parte B.**

Anche una minima contaminazione può rovinare il silicone e compromettere l'intera confezione.

- 👉 Usa sempre mani o strumenti separati
- 👉 NON invertire mai i tappi dei contenitori



## ARTISIL PASTE 40

Il silicone in pasta che modelli come vuoi ✨



## ARTISIL PASTE 40

### Il silicone in pasta che modelli come vuoi ✨

---

#### Avvertenze

I siliconi di poliaddizione platinici sono siliconi soggetti ad inibizione (non catalizza) se a contatto con materiali non compatibili come prodotti che contengono zolfo, plastiline (salvo la plastilina a base cera), resine a base di poliestere, PVC, stagno e metalli pesanti in forma ionica, ammine pertanto è consigliato fare una piccola prova di compatibilità colando una quantità minima di prodotto sul materiale da duplicare e vedere come si comporta prima di procedere alla realizzazione dello stampo desiderato.

È necessario prestare attenzione anche all'uso delle gomme siliciche su materiali porosi quali, pietre naturali, intonaci, gesso, terracotta.

Controllare bene che la cassetta di contenimento del modello da duplicare sia ben sigillata per evitare la fuoriuscita del silicone che è un materiale oleoso e parecchio fluido. Non sono richieste particolari misure di protezione.

*Non utilizzare guanti in lattice.*

#### Conservazione

Conservare il prodotto in luogo asciutto e in contenitore chiuso.

#### Smaltimento

I residui del prodotto tal quali sono da considerarsi rifiuti speciali non pericolosi. Lo smaltimento deve essere validato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, per i residui solidi si può considerare la possibilità di smaltimento in discarica autorizzata.

**🌟 Ora tocca a te: crea, sperimenta... e sorprenditi!**